

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 8 月 18 日 (18.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/076295 A1(51) 国際特許分類: H01G 9/00,
C08G 73/02, H01G 9/058, H01M 4/60

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001388

(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 1 日 (01.02.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語


(30) 優先権データ:
特願2004-030014 2004 年 2 月 6 日 (06.02.2004) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国立大学
法人山口大学 (YAMAGUCHI UNIVERSITY) [JP/JP];
〒7538511 山口県山口市大字吉田 1 6 7 7-1 Yam-
aguchi (JP). 日産化学工業株式会社 (NISSAN CHEM-
ICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒1010054 東京都
千代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森田 昌行
(MORITA, Masayuki) [JP/JP]; 〒7558611 山口県宇部
市常盤台 2 丁目 1 6 番 1 号 山口大学工学部 応用化
学工学科内 Yamaguchi (JP). 吉本 信子 (YOSHIMOTO,
Nobuko) [JP/JP]; 〒7558611 山口県宇部市常盤台 2 丁
目 1 6 番 1 号 山口大学工学部 応用化学工学科内
Yamaguchi (JP). 向井 泰晃 (MUKAI, Yasuaki) [JP/JP];
〒7558611 山口県宇部市常盤台 2 丁目 1 6 番 1 号 山
口大学工学部 応用化学工学科内 Yamaguchi (JP). 笠井
幹生 (KASAI, Mikio) [JP/JP]; 〒2748507 千葉県船橋市
坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式会社 機能材料研究所内 Chiba (JP). 古性 均 (FURUSHO, Hitoshi)
[JP/JP]; 〒2748507 千葉県船橋市坪井町 7 2 2 番地 1
日産化学工業株式会社 機能材料研究所内 Chiba (JP).(74) 代理人: 小島 隆司 (KOJIMA, Takashi); 〒1040061 東
京都中央区銀座二丁目 1 6 番 1 2 号 銀座大塚ビル
2 階 Tokyo (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).添付公開書類:
— 国際調査報告書2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTRODE FOR ENERGY STORAGE DEVICE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: エネルギー貯蔵デバイス用電極及びその製造方法

(57) Abstract: An electrode for energy storage device comprising a polyamino-
quinoxaline compound represented by the formula (1a) as an electrode active ma-
terial. Thus, there can be provided an electrode for energy storage device that can
realize enhancing of energy level density to thereby enable rendering the device
compact and lightweight. (1a) (wherein each of R¹ and R² independently is hydro-
gen, hydroxyl, C₁-C₁₀ alkyl, C₁-C₁₀ alkoxy, etc.; each of R³ and R⁴ independently
is hydrogen, halogen, cyano, nitro, amino, C₁-C₁₀ alkyl, C₁-C₁₀ alkoxy, etc.; X¹ is
-NH-R⁵-NH- or -NH-R⁶- in which each of R⁵ and R⁶ independently is C₁-C₁₀ alky-
lene, -C(O)CH₂- or -CH₂C(O)-, etc.; and n is an integer of 2 or greater).


[続葉有]

WO 2005/076295 A1



(57) 要約:

式(1a)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むエネルギー貯蔵デバイス用電極。これにより、エネルギーレベルを高密度化することができる結果、デバイスの小型軽量化が可能なエネルギー貯蔵デバイス用電極を提供することができる。



(式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基等を表し、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基等を表し、 X^1 は、 $-NH-R^5-NH-$ 又は $-NH-R^6-$ を表し、 R^5 及び R^6 は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 等を表し、 n は、少なくとも2以上の整数を表す。)

明 細 書

エネルギー貯蔵デバイス用電極及びその製造方法

技術分野

- [0001] 本発明は、エネルギー貯蔵デバイス用電極及びその製造方法に関し、さらに詳述すると、アミノキノキサリン重合体を電極活物質として含むエネルギー貯蔵デバイス用電極及びその製造方法に関する。

背景技術

- [0002] エネルギー貯蔵デバイスの1つとして知られる電気二重層キャパシタは、一般的に多孔質材料を含む一対の分極性電極、セパレータ及び電解質溶液などから構成される。この電気二重層キャパシタは、電極界面におけるイオンの移動により発生する電気二重層に起因する電気エネルギーを充放電機構として利用するデバイスであり、電極活物質の電気化学反応を伴わないことから、二次電池のような寿命を持たない上、瞬時充放電特性に優れ、広い温度範囲で安定した充放電特性を示し、かつ繰り返しによる性能低下が少ないという特性を有している。
- [0003] 従来、電気二重層キャパシタの静電容量は、分極性電極の表面積と比例的な関係にあるとされ、比表面積の大きな多孔質材料を分極性電極に使用することで、これを高める検討がなされてきた。

すなわち、分極性電極は、一般的に、炭素質材料等の多孔質材料、導電補助材であるアセチレンブラック、結着材であるフッ素系ポリマーまたはゴム系ポリマーを混練して得られる電極用組成物を集電板に貼り付けることで作製されるものであるが、例えば、炭素質材料として、高い導電性を示すとともに電気化学的に比較的安定な比表面積の大きい活性炭(多孔質炭素材料)を使用することで、静電容量を高める試みがなされてきた。

具体的には、石炭、石炭コークス、ヤシ殻、木粉、樹脂などの炭素質原料に、水蒸気、空気、酸素、 CO_2 などの酸化性ガス、または塩化亜鉛、水酸化カリウムなどの薬品により細孔を形成する賦活化(多孔質化)処理を施して得られる比表面積の大きい活性炭が用いられている。

[0004] ところで、近年、電子機器、電気自動車などの開発が進展するにつれて、電気二重層キャパシタを初めとしたエネルギー貯蔵デバイスの基本設計も変わりつつある。

例えば、電気二重層キャパシタにおいては、エネルギーを高密度化して小型軽量化を図る必要があることから、多孔質材料の単位質量当りの静電容量(F/g)だけでなく、単位体積当りの静電容量(F/cm^3)も向上させるなどの工夫をする必要が出てきている(特許文献2:特開2000-68164号公報、特許文献3:特開2000-100668号公報、特許文献5:特開平11-214270号公報参照)。

[0005] 多孔質材料(分極性電極)の単位質量当たりの静電容量は、上述のように比表面積の大きな多孔質材料を使用することで、高めることができる。

しかし、比表面積の増加に伴い、多孔質材料の密度(充填)は低下するため、単位体積当りの静電容量は、必ずしも比表面積の増加と比例的な関係にはない。それどころか、比表面積がある程度以上に大きくなると、単位体積当りの静電容量はむしろ低下する傾向にあることが知られている。

このように多孔質材料の比表面積の増加を図るという手法のみでは、電気二重層キャパシタの静電容量を増加させることには限界があり、近年要求されるレベルのエネルギーの高密度化を図ることは困難であった(特許文献1:特開平11-317333号公報、特許文献4:特開平11-297577号公報参照)。

[0006] 一方、電極活物質として導電性高分子を用いたポリマー電池又はキャパシタ等のエネルギー貯蔵デバイスの開発がなされている。

正極・負極とも同種の導電性高分子を使用する場合、正負極の酸化・還元電位に依存している反応電位を広くすることには限界があり、高い電圧で動作するポリマー電池又はキャパシタを作製することは一般的に困難であった。

ポリチオフェンは、参照極に銀/酸化銀電極を用いて測定した場合、酸化側で約0.7V、還元側で約2.3Vの位置にそれぞれHOMO及びLUMOが観察される物質である。このため、正負極とも同種の導電性高分子で広い電位活性を示すことが期待でき、ポリチオフェンを用い、電圧範囲が広い電極を得る検討が行われている(非特許文献1:ジャーナル パワーソース)。

[0007] また、正極及び負極に用いる導電性高分子の種類を異なるものとし、より酸化され

易い導電性高分子と、より還元され易い導電性高分子とをそれぞれ正極及び負極に用いることで、広い電圧範囲で使用でき、しかも容量が高いポリマー電池又はキャパシタが開発されている(特許文献6:特開2002-134162号公報)。この技術では、正極活物質として、ポリ-5-シアノインドールが、負極活物質として、ポリフェニルキノキサリンが使用されている。

しかし、このエネルギー貯蔵デバイスは、上述のように正負極で異なる分子を用いる必要があるので、生産性の面で欠点を有していることから、正負両極に使用でき、広い電位活性を示す電極活物質となり得る導電性高分子化合物の開発が望まれている。

[0008] 特許文献1:特開平11-317333号公報

特許文献2:特開2000-68164号公報

特許文献3:特開2000-100668号公報

特許文献4:特開平11-297577号公報

特許文献5:特開平11-214270号公報

特許文献6:特開2002-134162号公報

非特許文献1:ジャーナル パワーソース、47巻、89頁、1994年

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0009] 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、エネルギーレベルを高密度化することができる結果、デバイスの小型軽量化を図ることのできるエネルギー貯蔵デバイス用電極及びその製造方法を提供することを目的とする。


課題を解決するための手段

[0010] 本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、新規なアミノキノキサリン化合物を重合させてなる導電性高分子を電極活物質として含む電極が、当該高分子化合物の酸化還元反応及び当該高分子化合物表面に発生する電気二重層の両者をエネルギー源として用いることが可能となるため、従来の活性炭を主成分とする電極を用いたデバイスよりも高容量の蓄電が可能となることを見出し、本発明を完成した。

[0011] すなわち、本発明は、

1. 式(1a)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極、

[化1]




[式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基(R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、 X^1 は、 $-NH-R^5-NH-$ 又は $-NH-R^6-$ を表し、 R^5 及び R^6 は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Y

で置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表す。Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ₁₀アルキル基、 C_1 ₁₀ハロアルキル基、 C_1 ₁₀アルコキシ基、 C_1 ₁₀シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ₁₀アルキル基、 C_1 ₁₀ハロアルキル基、 C_1 ₁₀アルコキシ基、 C_1 ₁₀シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい。)、nは、少なくとも2以上の整数を表す。]

2. 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(2)で表されることを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化2]



(式中 R^7 ~ R^{11} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ₁₀アルキル基、 C_1 ₁₀ハロアルキル基、 C_1 ₄アルコキシ基、 C_1 ₄シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

3. 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(3)で表されることを特徴とする1記のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化3]



(式中 R^{12} ~ R^{18} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ~ C_{10} アルキル基、 C_1 ~ C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

4. 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(4)で表されることを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化4]



(式中 R^{19} ~ R^{21} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ~ C_{10} アルキル基、 C_1 ~ C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。 A^1 はNH、O又はSを表す。)

5. 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(5)で表されることを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極、

[化5]




(式中 R^{22} は、ハロゲン原子又はシアノ基を表し、 R^{23} ~ R^{26} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ~ C_{10} アルキル基、 C_1 ~ C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

アルキル基、 C_{1-10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

6. 前記 R^5 が、式(6)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化6]



(式中 R^{27} 〜 R^{30} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

7. 前記 R^5 が、式(7)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化7]



(式中 R^{31} 〜 R^{32} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。 W^1 はNH、O又はSを表す。)

8. 前記 R^5 が、式(8)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化8]



(式中 R^{33} 〜 R^{34} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。 Q^1 はNH、O又はSを表す。)

9. 前記 R^5 が、式(9)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化9]



(式中 R^{35} 〜 R^{40} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

10. 前記 R^6 が、式(10)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、

[化10]




(式中 R^{41} 〜 R^{44} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキ

ル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

11. 前記 R^6 が、式(11)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化11]



(式中 $R^{45}-R^{46}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。 W^2 はNH、O又はSを表す。)

12. 前記 R^6 が、式(12)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化12]



(式中 $R^{47}-R^{48}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。 Q^2 はNH、O又はSを表す。)

13. 前記 R^6 が、式(13)で表されることを特徴とする1〜5のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化13]



(式中 R^{49} ～ R^{54} は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ～ C_{10} アルキル基、 C_1 ～ C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

14. 前記 R^1 と R^2 とが単結合で結合して形成される基が、式(14)で表されることを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化14]



(式中 A^2 はC又はNを表し、 R^{55} ～ R^{62} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 ～ C_{10} アルキル基、 C_1 ～ C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。ただし、 A^2 がNのとき、 R^{58} 及び R^{59} は存在しない。)

15. 式(1b)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極、

[化15]




[式中、 $R^{1'}$ 及び $R^{2'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$

、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表す。 R^3 、 R^4 、 X^1 、Y、Z及びnは上記と同じ。]

16. 式(1c)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極、

[化16]




[式中、 $\text{R}^{3'}$ 及び $\text{R}^{4'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表す。 R^3 、 R^4 、 X^1 、Y、Z及びnは上記と同じ。]

CH_2CH_2- 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、
 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{C}$
 $\text{HO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、
 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}$
 $=\text{CHN}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、
 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成
 し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよい。 R^1 、 R^2 、 R' 、 X^1 、Y、Z及びnは上記と同じ。

17. 式(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化17]



(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 X^1 及びnは上記と同じ。)

18. 前記 R^1 及び R^2 が一緒になって形成される基が、式(15)で表されることを特徴とする15又は17のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化18]



(式中 A^3 はO又はSを表し、 $\text{R}^{63}-\text{R}^{66}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

19. 前記 $R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ が一緒になって形成される基が、式(16)で表されることを特徴とする16又は17のエネルギー貯蔵デバイス用電極、


[化19]



(式中 A^4 はO又はSを表し、 $R^{67} \sim R^{70}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは、上記と同じ。)

20. 前記 $R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ が一緒になって形成される基が、式(17)で表されることを特徴とする16又は17のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化20]



(式中 R^{71} 及び R^{72} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表す。Zは上記と同じ。)

21. 1～20のいずれかのエネルギー貯蔵デバイス用電極を備えることを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス、

22. 前記式(1a)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、

23. 前記式(1b)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする15のエネルギー貯蔵デバイス用電極


の製造方法、

24. 前記式(1c)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする16のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、

25. 前記式(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする17のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、

26. 式(18a)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする1のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、


[化21]



[式中、 X^2 は、 $-NH-R^{73}-NH_2$ 又は $-NH-R^{74}$ を表し、 R^{73} は、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表し、 R^{74} は、 C_1-C_{10} アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表す。 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 及びYは上記と同じ。]

27. 式(18b)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする15のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、


[化22]



(式中、 $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ 、 R^3 、 R^4 及び X^2 は上記と同じ。)

28. 式(18c)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする16のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、


[化23]



(式中、 R^1 、 R^2 、 $R^{3'}$ 、 $R^{4'}$ 及び X^2 は上記と同じ。)

29. 式(18d)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする17のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法、

[化24]



(式中、 $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ 、 $R^{3'}$ 、 $R^{4'}$ 及び X^2 は上記と同じ。)

を提供する。

発明の効果

[0012] 本発明のエネルギー貯蔵デバイス用電極の電極活物質として用いられている上記式(1a)～(1d)で示されるポリアミノキノキサリン化合物は、優れた耐熱性を有し、プロトン移動を伴う電気化学的酸化還元を容易にコントロールでき、かつサイクル性に富むものである。

また、上記ポリアミノキノキサリン化合物は、その一分子内に電子受容性部と電子供与性部とを併せ持っているため、正極・負極のどちらにでも使用できるだけでなく、広い電位活性を示す導電性高分子化合物である。

このポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として使用した本発明のエネルギー貯蔵デバイス用電極を備えて構成されるデバイスは、高容量の蓄電が可能となる。

特に電気二重層キャパシタ用電極として用いた場合、電極活物質の酸化還元反応とその表面に発生する電気二重層の両者がエネルギー源として機能するため、従来の活性炭のみの電気二重層キャパシタより高容量の蓄電が可能となる。

発明を実施するための最良の形態

[0013] 以下、本発明についてさらに詳しく説明する。

本発明に係るエネルギー貯蔵デバイス用電極は、上記式(1a)～(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするものである。

まず、式(1a)～(1d)で示されるポリアミノキノキサリン化合物、又は式(18a)～(18d)で示されるアミノキノキサリン化合物について説明する。


これら各式において、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1 ～ C_{10} アルキル基、 C_1 ～ C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表す。

[0014] R^1 及び R^2 は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')-$ 、 $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(\text{R}')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}$

$-\text{SCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$, $-\text{OCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHO}-$, $-\text{SCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHN}(\text{R}')-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$, $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$, もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、R'は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表す。

具体的には、例えば、下記式(2)～(5)、(14)及び(15)で示される基などが挙げられる。

[0015] [化25]



[0016] また、アミノキノキサリン化合物の溶解性を考慮した場合、 R^1 、 R^2 、 $\text{R}^{1'}$ 及び $\text{R}^{2'}$ は、さらに置換基Yで置換されていることが好ましく、この置換基Yとしては、 C_1-C_{10} アルキル基又は C_1-C_{10} アルコキシ基が好適であり、 C_1-C_5 アルキル基又は C_1-C_5 アルコキシ基がより好ましい。

さらに、ポリアミノキノキサリン化合物の電気特性という点から、 R^1 と R^2 とが単結合で

結合して上記式(14)を形成したものが好適であり、特に、式(14)中、 A^2 が炭素原子であるものが好ましい。


一方、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表す。

[0017] R^3 及び R^4 は、これら各基が一緒になって、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-CH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2SCH_2-$ 、 $-CH_2CH_2N(R)-$ 、 $-N(R)CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2N(R)CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2OCH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2O-$ 、 $-SCH_2CH_2S-$ 、 $-OCH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2O-$ 、 $-CH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2-$ 、 $-OCH=CH-$ 、 $-CH=CHO-$ 、 $-SCH=CH-$ 、 $-CH=CHS-$ 、 $-N(R)CH=CH-$ 、 $-CH=CHN(R)-$ 、 $-OCH=N-$ 、 $-N=CHO-$ 、 $-SCH=N-$ 、 $-N=CHS-$ 、 $-N(R)CH=N-$ 、 $-N=CHN(R)-$ 、 $-N(R)N=CH-$ 、 $-CH=N(R)N-$ 、 $-CH=CHCH=CH-$ 、 $-OCH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2O-$ 、 $-N=CHCH=CH-$ 、 $-CH=CHCH=N-$ 、 $-N=CHCH=N-$ 、 $-N=CHN=CH-$ 、もしくは $-CH=NCH=N-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよい。Zは上記と同じである。

[0018] $R^3(R^{3'})$ 及び $R^4(R^{4'})$ が、アルキル基(アルキレン基)及びアルコキシル基(アルキレンオキシ基)の場合、導電率を考慮すると、それらの炭素数は、1-5であることが好ましい。また、酸化還元電位を良好にするという点から、 R^3 及び R^4 は、フェニル基、ナフチル基又はチエニル基が好ましい。さらに、電気特性という点から、 R^3 、 R^4 、 $R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ も、さらに置換基Yで置換されていることが好ましい。置換基Yとしては、 C_1-C_{10}


¹⁰アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基が好ましく、 C_1-C_5 アルキル基又は C_1-C_5 アルコキシ基がより好ましい。具体的には、上記 R^1 、 R^2 、 $\text{R}^{1'}$ 及び $\text{R}^{2'}$ で例示した(2)～(5)、(14)で示されるものに加え、例えば、下記(16)及び(17)で示される基などが挙げられる。

[0019] [化26]



[0020] また、上記式(1a)～(1d)において、X¹は、 $-\text{NH}-\text{R}^5-\text{NH}-$ 又は $-\text{NH}-\text{R}^6-$ を表し、これらR⁵及びR⁶は、それぞれ独立して、C₁～C₁₀アルキレン基、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環である。具体的には、例えば、下記式(6)～(13)で示される基などが挙げられる。

[0021] [化27]



[0022] 上記式(18a)～(18d)において、X²は、 $-\text{NH}-\text{R}^{73}-\text{NH}_2$ 又は $-\text{NH}-\text{R}^{74}$ を表し、R⁷³は、C₁～C₁₀アルキレン基、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環であり、R⁷⁴は、C₁～C₁₀アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基である。

[0023] 上記R⁵、R⁷³及びR⁷⁴は、酸化還元電位を良好にするという点から、特に、2価のベンゼン環、2価のナフタレン環又は2価のチオフェン環が望ましい。また、ポリアミノキノキサリン化合物からなる膜等の電気特性を安定に保つという点から、これらの環状置換基は、さらに置換基Yで置換されていることが好ましい。

R⁶についても、酸化還元電位を良好にするという点から、フェニル基、ナフチル基

又はチエニル基が好ましい。

なお、ポリアミノキノキサリン化合物からなる膜等のアモルファス性を安定に保つという点から、これらの R^5 、 R^6 、 R^{73} 及び R^{74} は、さらに置換基Yで置換されていることが好ましい。これらの場合も、置換基Yとしては、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基が好ましく、 C_1-C_5 アルキル基又は C_1-C_5 アルコキシ基がより好ましい。

[0024] また、式(1)で示されるポリアミノキノキサリン化合物の分子量は特に限定されるものではないが、重量平均分子量として1,000～100,000、特に4,000～50,000であることが好ましい。このことから、上記式(1)におけるnは、2以上の正の整数であるが、ポリアミノキノキサリン化合物を上記重量平均分子量の範囲とする数であることが好ましく、例えば、 $n=2\sim400$ とすることができる。

[0025] なお、上記各式において、 C_1-C_{10} アルキル基としては、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよく、例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、*i*-プロピル、*n*-ブチル、*i*-ブチル、*t*-ブチル、*s*-ブチル、*n*-ペンチル、*n*-ヘキシル、2-エチルプロピル、2,2-ジメチルプロピル、1,2-ジメチルプロピル、1,1,2-トリメチルプロピル、1,2,2-トリメチルプロピル、1-エチル-1-メチルプロピル、1-エチル-2-メチルプロピル、1-メチルブチル、2-メチルブチル、3-メチルブチル、1,1-ジメチルブチル、1,2-ジメチルブチル、1,3-ジメチルブチル、2,2-ジメチルブチル、2,3-ジメチルブチル、3,3-ジメチルブチル、1-エチルブチル、2-エチルブチル、1-メチルペンチル、2-メチルペンチル、3-メチルペンチル及び4-メチルペンチル等があげられる。なお、 C_1-C_{10} アルキレン基としては、上記各アルキル基の水素原子を1つ外してなる基が挙げられる。

[0026] C_1-C_{10} ハロアルキル基としては、上記各アルキル基の水素原子の少なくとも1つが、ハロゲン原子で置換されてなる基が挙げられる。なお、ハロゲン原子は、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素原子のいずれでもよい。

C_1-C_{10} シアノアルキル基としては、上記各アルキル基の水素原子の少なくとも1つが、シアノ基で置換されてなる基が挙げられる。


縮合ヘテロアリアル基としては、チエノ[3,4-*b*]ピラジン-5-イル、フロ[3,4-*b*]ピラジン-5-イル及び6H-ピロロ[3,4-*b*]ピラジン-5-イル等が挙げられる。

[0027] C_1-C_{10} アルコキシ基としては、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよく、例えば、メキシ、エトキシ、*n*-プロポキシ、*i*-プロポキシ、*n*-ブトキシ、*i*-ブトキシ、*s*-ブトキシ、*t*-ブトキシ、*n*-ペンチルオキシ、*n*-ヘキシルオキシ、1, 1-ジメチルプロポキシ、1, 2-ジメチルプロポキシ、2, 2-ジメチルプロポキシ、1-エチルプロポキシ、1, 1, 2-トリメチルプロポキシ、1, 2, 2-トリメチルプロポキシ、1-エチル-1-メチルプロポキシ、1-エチル-2-メチルプロポキシ、1-メチルブトキシ、2-メチルブトキシ、3-メチルブトキシ、1-エチルブトキシ、2-エチルブトキシ、1, 1-ジメチルブトキシ、1, 2-ジメチルブトキシ、1, 3-ジメチルブトキシ、2, 2-ジメチルブトキシ、2, 3-ジメチルブトキシ、3, 3-ジメチルブトキシ、1-メチルペンチルオキシ、2-メチルペンチルオキシ、3-メチルペンチルオキシ及び4-メチルペンチルオキシ等が挙げられる。


上記において、*n*はノルマルを、*i*はイソを、*s*はセカンダリーを、*t*はターシャリーをそれぞれ表す。

[0028] 上記式(1a)～(1d)で示される化合物としては、例えば、下記のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。


[0029] [化28]





[0030] [化29]







[0031] [化30]




[0032] [化31]



[0033] [化32]




[0034] [化33]



[0035] 次に、式(18a)～(18d) (式(1a)～(1d))で表される化合物のうち、式(18a) (式(1a))で表される化合物を例に挙げて、その合成法について説明する。この化合物は、下記式(19)で表される5-アミノキノキサリン化合物を原料として合成することができる。

[0036] [化34]



(式中、 $R^1 \sim R^4$ は、上記式(1a)と同じ。)

[0037] 具体的な合成法としては、特に限定されるものではなく、ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティ・パーキン・トランサクションズ I (J. Chem. Soc. Perkin Trans. I)、1988年、1331-1335頁、ケミストリ・レターズ (Chem. Lett.)、1997年、1185-1186頁に記載されている方法を用いることができる。

例えば、対応する5-アミノキノキサリン化合物を適当な溶媒に溶解し、適当な塩基存在下でニトロフルオロベンゼンと室温で反応させ、さらにPd/C存在下で水素添加反応させることにより R^5 にフェニル環を導入した目的化合物を合成できる。また、 R^6 にチエニル基を有する目的化合物は、5-アミノキノキサリン化合物を適当な溶媒に溶

解させ、 $\text{Pd}(\text{dba})_3$ 、BINAPをそれぞれ触媒量添加し、適当な塩基存在下で2-ブ
ロモチオフエンと反応させることで合成できる。

[0038] なお、上記式(19)の5-アミノキノキサリン化合物の合成法としては、特に限定され
るものではなく、例えば、ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ(J. Am.
Chem. Soc.)、1957年、79巻、2245-2248頁、ジャーナル・オブ・オーガニック・
ケミストリー(J. Org. Chem.)、1966年、31巻、3384-3390頁に記載されている
方法を用いることができる。

[0039] 式(1a)で示されるポリアミノキノキサリン化合物の製造法としては、特に限定される
ものではなく、式(18a)のアミノキノキサリン化合物を任意の手法により重合法させて
製造することができ、例えば、化学酸化重合、電解酸化重合、触媒重合等を用いるこ
とができ、多くの場合、重合体を電極表面に形成できるという点から、化学酸化重合、
電解酸化重合が好ましく、特に、電解酸化重合が好適である。

化学酸化重合に用いられる酸化剤としては、特に限定されるものではなく、例えば
、過硫酸アンモニウム、テトラアンモニウムパーオキサイド、塩化鉄、硫酸セリウム等が
挙げられる。

[0040] 電解酸化重合の具体的手法としては、例えば、式(18a)で示されるモノマーに、酸
化剤を添加して十分に攪拌した後、有機溶媒を加えて均一な溶液とし、この溶液中
のモノマーを白金メッシュ対極等を備えた三極式ビーカー型セルなどを用いて電解
重合させればよい。

電解重合は、例えば、試験極基板として表面をエメリーペーパーなどにより傷つけ
た白金板を、参照極として Ag/Ag^+ を使用し、電気化学測定システムにより電解重
合を行う。電解重合の具体的手法としては、例えば、電位掃引法、定電位法を用いる
ことができる。これにより、目的とする高分子化合物は、電極上で膜状に析出すること
になる。

[0041] 電解酸化重合に用いられる酸化剤としては、例えば、塩酸、硫酸、過塩素酸、トリフ
ルオロメタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸等が挙げられ、中でも過塩素酸が好
適である。

また、有機溶媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、

アセトニトリル、ジクロロメタン、ジメチルスルホキシド、メタノール、エタノール等が挙げられ、特に、N, N-ジメチルホルムアミドを用いることが好ましい。

[0042] 以上説明した式(1a)～(1d)で示されるポリアミノキノキサリン化合物は、その優れた電気化学特性を利用してエネルギー貯蔵デバイスの活物質、特に電極活物質などに好適に利用できる。この場合、ポリアミノキノキサリン化合物自体が導電性を示すため、電極界面における接触抵抗を下げる効果が期待できる。

式(1a)～(1d)で示されるポリアミノキノキサリン化合物を含むエネルギー貯蔵デバイス用電極を作製する手法としては、特に限定されるものではなく、上述した式(18a)～(18d)のモノマーを、それぞれ電極上で電解酸化重合して式(1a)～(1d)で表される化合物を膜状に析出させて電極を作製することができる。

また、ポリアミノキノキサリン化合物は、蒸着法、スピンコート法、ディッピング法、キャスト法、スクリーン印刷法等により容易に薄膜化することができ、これらの手法を用いて、電極表面をポリアミノキノキサリン化合物含有薄膜で被覆する等により、電極を作製することもできる。

[0043] 特に、式(1a)～(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を含むコーティング用組成物を調製し、これを集電板電極上に塗布積層する方法を用いることで、ポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含む電極を簡便にかつ容易に作製することができる。

ここで、ポリアミノキノキサリン化合物を含むコーティング組成物の構成成分としては、特に限定されるものではなく、例えば、ポリアミノキノキサリン化合物、成膜性を向上させるための高分子材料、及び分散剤等を含む組成物を用いることができる。組成物中におけるポリアミノキノキサリン化合物の含有量としては、例えば、50～90質量％程度とすることができる。

なお、この組成物中には、必要に応じて、熱安定剤、光安定剤、充填剤、強化剤等の添加剤を適宜配合することができる。

[0044] 以上で説明したエネルギー貯蔵デバイス用電極では、ポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質は、電解重合や塗布等により、電極表面に付着している態様のみであったが、これに限定されるものではない。例えば、予めポリアミノキノキサリン化

合物からなる電極活物質を混合してなる電極用組成物を用いて、電極を作製することもできる。

[0045] 本発明のエネルギー貯蔵デバイス用電極は、電気二重層キャパシタ、リチウムイオン電池、プロトンポリマー電池、ニッケル水素電池、鉛蓄電池等の各種エネルギー貯蔵デバイスに好適に使用することができ、中でも、電気二重層キャパシタ、リチウムイオン電池、プロトンポリマー電池用の電極として用いることが好ましい。

特に、電気二重層キャパシタ用の電極として用いると、当該電極活物質の酸化還元反応とその表面に発生する電気二重層の両者をエネルギー源とすることができるので、従来の活性炭のみの電気二重層キャパシタより高容量の蓄電が可能となるものである。

実施例


[0046] 以下、合成例、実施例及び比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定されるものではない。なお、以下において、NMRデータは、日本電子(株)製のJNM-ECP200を用いて、MSデータは、Applied Biosystems社製のVoyager DE Proにより測定した。

[0047] [合成例1] 2, 3-ジヒドロキシ-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)～(3)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジアミノニトロベンゼンの合成

[化35]



[0048] 市販の1-アミノ-2, 5-ジニトロベンゼン14gをメタノール225mlに溶解し、これに硫化ナトリウム60g、炭酸水素ナトリウム21gを水240gに溶解したものを、滴下ロートを用いて反応温度60℃に保ったまま添加した。添加終了後さらに60℃で1時間攪拌した。反応終了後、室温まで冷却し、濾過した。

m/z: (FD+) 153 (計算値153. 1396)

¹H-NMR: 7. 7228, 7. 7203, 7. 7026, 7. 2433, 6. 9245, 6. 6209, 6. 60

63, 6. 6038, 6. 5886, 5. 9210, 3. 3978ppm.


収量: 7. 79g (66. 5%)

性状: 赤褐色微細結晶

融点: 140°C

[0049] (2) 2, 3-ジヒドロキシ-5-ニトロキノキサリンの合成

[化36]



[0050] 2, 3-ジアミノニトロベンゼン 4g (26. 12mmol) と市販の蓚酸2水和物 6. 59g (52. 24mmol) を50%酢酸に溶解し、アルゴン気流下、沸点で3時間反応させた。反応終了後室温まで冷却し、析出した結晶を濾過した。


収量: 3. 01g (55. 6%)

性状: 黄色微細結晶

m/z: 207 (計算値 207. 144)

[0051] (3) 2, 3-ジヒドロキシ-5-アミノキノキサリンの合成

[化37]



[0052] 2, 3-ジヒドロキシ-5-ニトロキノキサリン 2. 00g をメタノール/ジオキサラン 1:1 溶媒 100g に溶解した後、反応系を十分にアルゴン置換し、これに 5% Pd/C (含水) 1. 00g 添加した。その後、系を水素置換し、室温で 20 時間反応した。反応終了後、水 130ml に炭酸カリウム 6. 00g 溶解させたものに反応物を分散させ、生成物を溶解させた。濾過後得られた溶液に 35% 塩酸を徐々に添加し析出物を得た。

収量: 1. 10g

性状: 淡黄色微細結晶

m/z (FD+): 177 (計算値 177. 1616)


^{13}C -NMR: 155. 8030, 155. 6504, 135. 9570, 126. 8390, 124. 1303, 12. 3265, 109. 6025, 103. 8418 ppm.

[0053] [合成例2] 2, 3-ジフェニル-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジフェニル-5-ニトロキノキサリンの合成

[0054] [化38]



[0055] 2, 3-ジアミノニトロベンゼン1. 53g (10mmol)、benzil 2. 00g (9. 6mmol)を4つ口フラスコに入れ、これに酢酸:メタノール=1:1溶媒30gを加え溶解させた。その後反応温度70℃で2時間反応させた。反応後溶媒を除去し、生成物をシリカゲルカラムで抽出した(酢酸エチル:ヘキサン=1:1)。


収量:2. 11g

性状:黄色微細結晶

m/z :327(計算値327. 24)

[0056] (2) 2, 3-ジフェニル-5-アミノキノキサリンの合成

[化39]



[0057] 2, 3-ジフェニル-5-ニトロキノキサリン1. 04gをジオキサン30gに溶解し、アルゴン置換した後、5%Pd/C(含水)0. 5gを添加した。再度アルゴンで十分に置換した後、水素を添加し、室温で30時間反応させた。反応終了後、濾過して反応溶媒を除去した後、シリカゲルカラムで分離精製した(酢酸エチル:ヘキサン=1:3)。

収量:0. 73g

性状:黄色微細結晶

m/z :297(計算値M:297. 36)


^{13}C -NMR: 153. 6055, 150. 1185, 144. 2280, 141. 9619, 139. 4516, 139. 3524, 131. 1348, 130. 0894, 129. 9368, 128. 7694, 128. 6473, 128. 3497, 128. 1743, 117. 2098, 110. 2511 ppm.

[0058] [合成例3] 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-ニトロキノキサリンの合成

[化40]



[0059] 2, 3-ジアミノニトロベンゼン1. 84g (12mmol), 4, 4'-ジメチルベンジル2. 38g (10mmol)を酢酸、メタノール混合溶媒(1:1) 40gに溶解し、反応温度80℃で4時間反応させた。反応終了後、溶媒を除去し、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 1. 30g


性状: 黄色微細結晶

m/z: 355 (計算値355. 39)

^{13}C -NMR: 154. 8950, 154. 8339, 147. 0894, 140. 7563, 140. 1307, 139. 8636, 135. 5984, 135. 1253, 133. 7061, 133. 2254, 130. 2725, 129. 7003, 129. 3188, 129. 1204, 128. 4108, 127. 7470, 124. 2142 ppm.

[0060] (2) 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

[化41]



[0061] 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-ニトロキノキサリン2. 02gをジオキサン30gに溶解し、アルゴンで置換した後に5%Pd/C(含水)0. 6gを添加した。再度アルゴン置換

した後、水素置換し、室温で18時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾サイをさらにアセトンとジオキサンで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶媒を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 1.36g

性状: 黄色微細結晶

m/z: 325 (計算値 325.14)


^{13}C -NMR: 153.6131, 150.1643, 144.0907, 141.8551, 138.6581, 138.5894, 136.7047, 136.6666, 131.2721, 130.7761, 129.9292, 129.7766, 129.0365, 128.9815, 117.2403, 110.0603 ppm.

[0062] [合成例4] 2,3-ジ(4-メキシフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2,3-(4-ジメキシフェニル)-5-ニトロキノキサリンの合成

[化42]



[0063] 2,3-ジアミノニトロベンゼン 1.54g (10mmol), 4,4'-ジメキシベンジル 2.25g (8.3mmol) を溶媒 (メタノール: 酢酸 = 1:1, 100g) に溶解し、室温で20時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾サイをさらにアセトンとジオキサンで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶剤を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 1.24g


性状: 黄色微細結晶

m/z: 387 (計算値: 387.39)

^{13}C -NMR: 161.0983, 160.9075, 154.3303, 154.2464, 146.9520, 140.6495, 133.5993, 133.1415, 131.9207, 130.8448, 130.4099, 127.5104, 124.0998, 114.1043, 113.8830 ppm.

[0064] (2) 2,3-ジ(4-メキシフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

[化43]



[0065] 2, 3-(4-ジメトキシフェニル)-5-ニトロキノキサリン0. 55gをジオキサン30gに溶解し、アルゴンで十分に置換した。その後、5%Pd/C(含水)0. 5gを添加し、再度アルゴンで充分置換した。この系を水素置換し、室温で24時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾サイをさらにアセトンとジオキサンで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶媒を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量:0. 37g

性状:黄色微細結晶

m/z:325(計算値:325. 43)


^{13}C -NMR:160. 1369, 160. 0606, 153. 1324, 149. 7370, 144. 0144, 141. 7483, 131. 3942, 131. 2874, 130. 6235, 117. 1640, 113. 8296, 113. 6618, 110. 0145, 55. 3828 ppm.

[0066] [合成例5]2, 3-ジ(4-ブロモフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1)2, 3-ジ(4-ブロモフェニル)-5-ニトロキノキサリンの合成

[化44]



[0067] 2, 3-ジアミノニトロベンゼン1. 53g(10mmol), 4, 4'-ジブロモベンジル3. 68g(10mmol)を酢酸、メタノール混合溶媒(1:1)80gに溶解し、反応温度70℃で30時間反応させた。反応終了後、溶媒を除去し、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量:1. 89g


性状:黄色微細結晶

m/z : 485 (計算値 485. 12)

^{13}C -NMR: 153. 4453, 153. 3613, 147. 0065, 140. 7945, 136. 8116, 136. 3766, 133. 7824, 133. 2635, 132. 0504, 131. 8749, 131. 8215, 131. 3789, 128. 5787, 124. 9849, 124. 8780, 124. 7102 ppm.

[0068] (2) 2, 3-ジ(4-ブロモフェニル)-5-アミノキノキサリンの合成

[化45]



[0069] 2, 3-ジ(4-ブロモフェニル)-5-ニトロキノキサリン 1. 01g (2. 1mmol) をジオキサン 30g に溶解し、アルゴンで十分に置換した。その後、5% Pd/C (含水) 0. 3g を添加し、再度アルゴンで充分置換した。この系を水素置換し、室温で 24 時間反応させた。反応終了後濾過し、濾液をさらにアセトンとジオキサンで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶媒を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 0. 66g

性状: 黄色微細結晶

m/z : 455 (計算値: 455. 12)


^{13}C -NMR: 151. 966, 148. 493, 144. 065, 141. 897, 137. 920, 137. 820, 135. 042, 131. 706, 131. 637, 131. 492, 131. 400, 131. 248, 123. 514, 123. 377, 117. 064, 110. 452 ppm.

[0070] [合成例6] 2, 3-ジチエニル-5-アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジチエニル-5-ニトロキノキサリンの合成

[化46]



[0071] 2, 3-ジアミノニトロベンゼン 0. 022g (0. 144mmol), 2, 2'-チエニル 0. 0193

8g (0.087mmol)を酢酸、メタノール混合溶媒(1:1)3gに溶解し、反応温度70°Cで30時間反応させた。反応終了後溶媒を除去し、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。


収量:0.04g

性状:黄色微細結晶

m/z:339(計算値:339.40)

[0072] (2) 2, 3-ジチエニル-5-アミノキノキサリンの合成

[化47]



[0073] 2, 3-ジチエニル-5-ニトロキノキサリン1.01g (3.0mmol)をジオキササン30gに溶解し、アルゴンで十分に置換した。その後5%Pd/C(含水)0.3gを添加し、再度アルゴンで充分置換した。この系を水素置換し、室温で24時間反応させた。反応終了後濾過し、濾サイをさらにアセトンとジオキササンで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶剤を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量:0.40g

性状:黄褐色微細結晶

m/z:309(計算値309.42)


¹³C-NMR:146.569, 143.752, 142.111, 141.546, 141.233, 131.232, 130.614, 129.064, 128.820, 128.553, 128.469, 127.530, 127.461, 116.911, 110.422, 99.902 ppm

[0074] [合成例7]10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 1, 2, 3-トリアミノベンゼンの合成


[化48]



[0075] 2, 6-ジニトロアニリン15. 0g (82mmol)をTHF150gに溶解した後、反応系を十分に窒素置換し、これに5%Pd/C(含水)7. 6g添加した。その後水素置換し、室温で15時間反応した。反応終了後、反応液をろ過してPdを除去し、ろ液をそのまま濃縮することで目的物を得た。得られた化合物は不安定であるため、そのまま次反応に使用した。

[0076] (2) 10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジンの合成

[化49]



[0077] 1, 2, 3-トリアミノベンゼン10. 1g (82mmol)、9, 10-フェナントレンキノン14. 6g (70mmol)を4つ口フラスコに入れ、これに酢酸:メタノール=1:1溶媒350gを加え溶解させた。その後反応温度70℃で2時間反応させた。反応後溶媒を除去し、生成物をメタノールで洗浄することで目的物を得た。

収量:17. 1g

性状:黄土色固体

m/z:295(計算値295. 11)


^{13}C -NMR:146. 932, 144. 145, 143. 084, 139. 740, 133. 473, 133. 007, 132. 656, 132. 213, 131. 602, 131. 488, 130. 847, 130. 473, 128. 465, 126. 869, 126. 831, 126. 663, 123. 900, 116. 243, 108. 647 ppm.

[0078] [合成例8]2, 3-ジフェニル-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジフェニル-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化50]




- [0079] 2, 3-ジフェニル-5-アミノキノキサリン4. 0g (13. 4mmol)、4-フルオロニトロベンゼン2. 1g (14. 9mmol)、ジメチルスルホキシド100mlを攪拌しながら、*t*-ブトキシカリウム5. 0g (44. 6mmol)をゆっくり添加した。添加終了後、反応容器中を窒素置換し、室温で24時間攪拌させた。反応終了後、冷却しながら水100mlを添加した後、クロロホルム溶媒を用い有機層を抽出し、溶媒を濃縮して目的物を得た。

収量: 5. 4g

- [0080] (2) 2, 3-ジフェニル-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化51]



- [0081] 2, 3-ジフェニル-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリン5. 4g (2. 9mmol)をテトラヒドロフラン100mlに溶解し、反応容器内を窒素置換した。その後5%Pd/C(含水)5. 0gを添加し、再度窒素で充分置換した。この系を水素置換し、室温で10時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾液をさらにテトラヒドロフランで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶媒を除去した後、反応生成物をテトラヒドロフラン/ヘプタン混合溶媒中から再結晶させた。

収量: 3. 9g

性状: 橙色固体

m/z : 388 (計算値388. 17)

^{13}C -NMR: 153. 597, 149. 658, 142. 978, 142. 887, 142. 009, 139. 306, 139. 199, 132. 290, 131. 283, 130. 008, 129. 825, 128. 680, 128. 5


88, 128. 267, 128. 130, 124. 794, 116. 198, 116. 114, 106. 648 ppm.

[0082] [合成例9]2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化52]




[0083] 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-アミノキノキサリン3. 0g (9. 2mmol)、4-フルオロニトロベンゼン1. 4g (9. 9mmol)、ジメチルスルホキシド100mlを攪拌しながら、t-ブトキシカリウム3. 4g (30. 3mmol)をゆっくり添加した。添加終了後、反応容器を窒素置換し、室温で20時間攪拌させた。反応終了後、冷却しながら水100mlを添加した後、クロロホルム溶媒を用い有機層を抽出し、溶媒を濃縮して目的物を得た。

収量: 5. 9g

m/z: 446 (計算値446. 17)

[0084] (2) 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化53]



[0085] 2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリン5. 9g (13. 2mmol)をテトラヒドロフラン70mlに溶解し、反応容器内を窒素置換した。その後5% Pd/C(含水) 2gを添加し、再度窒素で充分置換した。この系を水素置換し、室温で13時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾サイをさらにテトラヒドロフランで洗浄し

、再度濾過した。得られた濾液から溶剤を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 1. 1g

性状: 橙色固体


m/z: 416 (計算値 416. 20)

^{13}C -NMR: 153. 605, 149. 711, 142. 719, 141. 917, 138. 573, 136. 543, 132. 542, 130. 977, 129. 863, 129. 703, 128. 970, 128. 870, 124. 664, 116. 198, 106. 480, 21. 352 ppm.

[0086] [合成例10] 2, 3-ジ(4-メキシフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) 2, 3-ジ(4-メキシフェニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリンの合成
[化54]




[0087] 2, 3-ジ(4-メキシフェニル)-5-アミノキノキサリン 5. 0g (14. 0mmol), 4-フルオロニトロベンゼン 2. 4g (17. 0mmol), ジメチルスルホキシド 120ml を攪拌しながら、t-ブトキシカリウム 5. 7g (50. 8mmol) をゆっくり添加した。添加終了後、反応容器中を窒素置換し、室温で 8 時間攪拌させた。反応終了後、冷却しながら水 100ml を添加した後、クロロホルム溶媒を用い有機層を抽出し、溶媒を濃縮して目的物を得た。

収量: 8. 3g

性状: 茶色固体

[0088] (2) 2, 3-ジ(4-メキシフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成
[化55]



[0089] 2, 3-ジ(4-メキシフェニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリン8. 3g (17 . 3mmol)をテトラヒドロフラン100mlに溶解し、反応容器内を窒素置換した。その後 5%Pd/C(含水)5gを添加し、再度窒素で充分置換した。この系を水素置換し、室温で10時間反応させた。反応終了後、濾過し、濾サイをさらにテトラヒドロフランで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶剤を除去した後、反応生成物をヘキサン中で再結晶させることで目的物を得た。

収量:4. 5g

性状:橙色固体


m/z:448(計算値448. 19)

¹³C-NMR:163. 766, 159. 994, 153. 131, 148. 872, 142. 940, 142. 68 8, 141. 803, 132. 420, 131. 947, 131. 329, 131. 206, 130. 779, 124. 7 25, 116. 076, 113. 755, 113. 625, 106. 411, 98. 953, 55. 324 ppm.

[0090] [合成例11]2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成
以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1)2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化56]



[0091] 2, 3-ジ(2-チエニル)-5-アミノキノキサリン3. 1g(9. 9mmol), 4-フルオロニトロベンゼン1. 4g(9. 9mmol), ジメチルスルホキシド15gを攪拌しながら、t-ブトキシカリウム3. 3g(29. 6mmol)をゆっくり添加した。添加終了後、反応容器中を窒素置


換し、室温で14時間攪拌させた。反応終了後、冷却しながら水100mlを添加した後、得られた化合物をろ過、乾燥し、シリカゲルカラムにより精製した。

収量: 2.6g

性状: 黄色固体

[0092] (2) 2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリンの合成

[化57]



[0093] 2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-ニトロフェニル)アミノキノキサリン 2.2g (5.1mmol) をテトラヒドロフラン50mlに溶解し、反応容器内を窒素置換した。その後5%Pd/C (含水)0.7gを添加し、再度窒素で充分置換した。この系を水素置換し、室温で5時間反応させた。反応終了後濾過し、濾サイをさらにテトラヒドロフランで洗浄し、再度濾過した。得られた濾液から溶剤を除去した後、反応生成物をシリカゲルカラムで抽出した。

収量: 1.9g

性状: 橙色固体

m/z: 399 (計算値400.08)


¹³C-NMR: 146.665, 143.161, 143.009, 142.619, 142.009, 141.413, 132.084, 131.535, 130.443, 129.061, 128.840, 128.603, 128.473, 127.618, 127.512, 124.878, 116.068, 115.931, 106.930 ppm.

[0094] [合成例12] N-4-アミノフェニル-10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジンの合成

以下の(1)、(2)の方法で合成した。

(1) N-4-ニトロフェニル-10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジンの合成


[化58]



[0095] 10-アミノジベンゾ (A, C) フェナジン 10.0g (34mmol)、4-フルオロニトロベンゼン 4.8g (34mmol)、ジメチルスルホキシド 500ml を攪拌しながら、*t*-ブトキシカリウム 19.4g (173mmol) をゆっくり添加した。添加終了後、反応容器中を窒素置換し、室温で 24 時間攪拌させた。反応終了後、冷却しながら水 500ml を添加した後、反応液をろ過してろ物を得た。得られたろ物をメタノールで洗浄し、目的物を得た。

[0096] (2) N-4-アミノフェニル-10-アミノジベンゾ (A, C) フェナジンの合成

[化59]



[0097] N-4-ニトロフェニル-10-アミノジベンゾ (A, C) フェナジン 4.5g (10.8mmol) をテトラヒドロフラン 200ml に溶解し、反応容器内を窒素置換した。その後 5% Pd/C (含水) 4.6g を添加し、再度窒素で充分置換した。この系を水素置換し、室温で 10 時間反応させた。反応終了後濾過し、濾サイをさらにテトラヒドロフランで洗浄した後にカラムで精製し、目的物を得た。

性状: 紫色結晶

m/z : 386 (計算値 386.15)

^{13}C -NMR: 146.771, 145.183, 144.191, 143.244, 139.687, 133.526, 133.022, 132.671, 132.236, 131.434, 131.389, 130.892, 130.587, 128.518, 126.877, 126.320, 125.892, 123.907, 116.319, 115.739, 105.960 ppm.

[0098] [実施例1] ポリ{2,3-ジフェニル-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン}の合成

白金メッシュ対極を備えた三極式ビーカー型セルを用い、下記の電位掃引法により電解酸化を行うことで、目的化合物の合成を行った。

2, 3-ジフェニル-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン0. 19mg(0. 5mmol)、過塩素酸1. 05ml(11mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド6. 5gに溶解させた溶液を用いた。試験極基板として、表面をエメリーペーパーにより傷つけた白金板(片面1. 0cm²)を用い、参照極にAg/Ag⁺を使用し、電気化学測定システム(ビー・エー・エス株式会社)を用いて、電位範囲400〜700mV、掃引速度50mVsec⁻¹とし、30サイクルの電位掃引を行い、電解重合を行った。電極上に重合された目的化合物が得られた。

性状: 黒色固体

TOF-MS:m/z 415(一量体), 772(二量体), 1156(三量体)

[0099] [実施例2]ポリ{2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン}の合成

白金メッシュ対極を備えた三極式ビーカー型セルを用い、下記の電位掃引法により電解酸化を行うことで、目的化合物の合成を行った。

2, 3-ジ(4-メチルフェニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン0. 21mg(0. 5mmol)、過塩素酸1. 05ml(11mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド6. 5gに溶解させた溶液を用いた。試験極基板として、表面をエメリーペーパーにより傷つけた白金板(片面1. 0cm²)を用い、参照極にAg/Ag⁺を使用し、電気化学測定システム(ビー・エー・エス株式会社)を用いて、電位範囲1300〜1600mV、掃引速度100mVsec⁻¹とし、30サイクルの電位掃引を行い、電解重合を行った。電極上に重合された目的化合物が得られた。

性状: 黒色固体

TOF-MS:m/z 429(一量体), 826(二量体), 1240(三量体), 1667(四量体)

[0100] [実施例3]ポリ{2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン}の合成

白金メッシュ対極を備えた三極式ビーカー型セルを用い、下記の電位掃引法により

電解酸化を行うことで、目的化合物の合成を行った。

2, 3-ジ(2-チエニル)-5-(4-アミノフェニル)アミノキノキサリン0. 20mg (0. 5mmol)、過塩素酸1. 05ml (11mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド6. 5gに溶解させた溶液を用いた。試験極基板として、表面をエメリーペーパーにより傷つけた白金板(片面1. 0cm²)を用い、参照極にAg/Ag⁺を使用し、電気化学測定システム(ビー・エー・エス株式会社)を用いて、電位範囲400〜700mV、掃引速度100mVsec⁻¹とし、30サイクルの電位掃引を行い、電解重合を行った。電極上に重合された目的化合物が得られた。

性状: 黒色固体

TOF-MS: m/z 398(一量体), 793(二量体), 1192(三量体), 1602(四量体), 1987(五量体)

[0101] [実施例4] ポリ{N-4-アミノフェニル-10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジン}の合成

白金メッシュ対極を備えた三極式ビーカー型セルを用い、下記の定電位法により電解酸化を行うことで、目的化合物の合成を行った。

N-4-アミノフェニル-10-ジベンゾ(A, C)フェナジン0. 19mg (0. 5mmol)、過塩素酸1. 05ml (11mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド6. 5gに溶解させた溶液を用いた。試験極基板として、表面をエメリーペーパーにより傷つけた白金板(片面1. 0cm²)を用い、参照極にAg/Ag⁺を使用し、電気化学測定システム(ビー・エー・エス株式会社)を用いた。定電位法では電流量を2. 0C/cm²に規制し0. 7Vで重合を行い、試験極表面に黒色の重合膜が得られた。得られた膜はN, N-ジメチルホルムアミドにより表面を洗浄した。

TOF-MS: m/z 781(二量体), 1167(三量体), 1552(四量体), 1940(五量体)

サイクリックボルタンメトリー測定による酸化ピーク及び還元ピーク(0. 1mol/Lテトラエチルアンモニウムパークロレートのアセトニトリル溶液中で測定): 酸化ピーク700mV, 1000mV、還元ピーク-200mV, 300mV

[0102] 上記実施例4で得られた電極を用いてセルを作製し、下記方法にて充放電試験を行い、静電容量を求めたところ、58F/gであった。詳述すると、1サイクル目では48

. 5F/gの放電容量が得られ、5サイクル目には65. 8F/gまで向上した。また10サイクル目でも58. 5F/gの容量を保持した。

(充放電試験方法)

上記重合膜が形成された白金電極を試験極、白金板を対極、 Ag/Ag^+ を参照極とした三極式ビーカー型セルを用い、下記条件により定電流充放電試験を行った。

0. 1mol/Lテトラエチルアンモニウムパークロレートのアセトニトリル溶液中に、上記セルをセットし、電流密度0. 5mA/cm²、カットオフ電位1. 5V〜−0. 5Vで測定を行い、10サイクル時の値を測定値とした。

[0103] [比較例1] ポリ{10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジン}の合成

白金メッシュ対極を備えた三極式ビーカー型セルを用い、定電位法により電解酸化を行うことで、目的化合物の合成を行った。10-アミノジベンゾ(A, C)フェナジン0. 15mg(0. 5mmol)、過塩素酸1. 05ml(11mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド6. 5gに溶解させた溶液を用いた。試験極基板として、表面をエメリーペーパーにより傷つけた白金板(片面1. 0cm²)を用い、参照極に Ag/Ag^+ を使用し、電気化学測定システム(ビー・エー・エス株式会社)を用いた。定電位法では電気量を2. 0C/cm²に規制し0. 9Vで重合を行い、試験極表面に黒色の重合膜が得られた。得られた膜はN, N-ジメチルホルムアミドにより表面を洗浄した。

[0104] TOF-MS:m/z 596. 9(二量体), 893. 9(三量体), 1192. 3(四量体), 1488. 5(五量体), 1788. 7(六量体), 2088. 9(七量体)


サイクリックボルタンメトリー測定による酸化ピーク及び還元ピーク(0. 1mol/Lテトラエチルアンモニウムパークロレートのアセトニトリル溶液中で測定):酸化ピーク1100mV、還元ピーク200mV

上記比較例1で得られた電極を用いてセルを作製し、実施例4と同様の条件にて充放電試験を行い、静電容量を求めたところ、47F/gであった。詳述すると、1サイクル目では83. 5F/gの放電容量が得られ、5サイクル目には62. 0F/gまで低下し、10サイクル目で47. 0F/gに低下した。

請求の範囲

- [1] 式(1a)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化1]



〔式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基(R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

X^1 は、 $-NH-R^5-NH-$ 又は $-NH-R^6-$ を表し、

R^5 及び R^6 は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい

2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表す。


Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい。)、

nは、少なくとも2以上の整数を表す。]

- [2] 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(2)で表されることを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化2]




(式中 R^7-R^{11} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_4 ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_4 シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}

アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [3] 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(3)で表されることを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化3]




(式中 $R^{12}-R^{18}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [4] 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(4)で表されることを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化4]




(式中 $R^{19}-R^{21}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}

アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し、 A^1 はNH、O又はSを表す。)

- [5] 前記 R^1 及び R^2 が、それぞれ独立して、式(5)で表されることを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化5]




(式中 R^{22} は、ハロゲン原子又はシアノ基を表し、 $R^{23}-R^{26}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [6] 前記 R^5 が、式(6)で表されることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化6]




(式中 $R^{27}-R^{30}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [7] 前記 R^5 が、式(7)で表されることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化7]




(式中 $R^{31}-R^{32}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し、 W^1 はNH、O又はSを表す。)

- [8] 前記 R^5 が、式(8)で表されることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化8]




(式中 $R^{33}-R^{34}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し、 Q^1 はNH、O又はSを表す。）

- [9] 前記 R^5 が、式(9)で表されることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化9]




(式中 $R^{35}-R^{40}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [10] 前記 R^6 が、式(10)で表されることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化10]




(式中 $R^{41}-R^{44}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。）

- [11] 前記 R^6 が、式(11)で表されることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化11]




(式中 $R^{45}-R^{46}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し、 W^2 はNH、O又はSを表す。)

- [12] 前記 R^6 が、式(12)で表されることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化12]




(式中 $R^{47}-R^{48}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ ハロアルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{10}$ シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し、 Q^2 はNH、O又はSを表す。）

- [13] 前記 R^6 が、式(13)で表されることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化13]




(式中 $R^{49} \sim R^{54}$ は、それぞれ独立して、環上の任意の位置で置換している水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ ハロアルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{10}$ シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [14] 前記 R^1 と R^2 とが単結合で結合して形成される基が、式(14)で表されることを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化14]




(式中 A^2 はC又はNを表し、 $R^{55} \sim R^{62}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフ

チル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。ただし、 A^2 がNのとき、 R^{58} 及び R^{59} は存在しない。）

- [15] 式(1b)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化15]



[式中、 $R^{1'}$ 及び $R^{2'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-CH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2SCH_2-$ 、 $-CH_2CH_2N(R')$ 、 $-N(R')CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2N(R')CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2OCH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2O-$ 、 $-SCH_2CH_2S-$ 、 $-OCH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2O-$ 、 $-CH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2-$ 、 $-OCH=CH-$ 、 $-CH=CHO-$ 、 $-SCH=CH-$ 、 $-CH=CHS-$ 、 $-N(R')CH=CH-$ 、 $-CH=CHN(R')$ 、 $-OCH=N-$ 、 $-N=CHO-$ 、 $-SCH=N-$ 、 $-N=CHS-$ 、 $-N(R')CH=N-$ 、 $-N=CHN(R')$ 、 $-N(R')N=CH-$ 、 $-CH=N(R')N-$ 、 $-CH=CHCH=CH-$ 、 $-OCH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2O-$ 、 $-N=CHCH=CH-$ 、 $-CH=CHCH=N-$ 、 $-N=CHCH=N-$ 、 $-N=CHN=CH-$ 、もしくは $-CH=NCH=N-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置

換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

X^1 は、 $-NH-R^5-NH-$ 又は $-NH-R^6-$ を表し、

R^5 及び R^6 は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表す。

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し(ただし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、


Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基を表し(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異なっ

てもよい。)、

nは、少なくとも2以上の整数を表す。]

- [16] 式(1c)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化16]



[式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

$R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、この

とき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、R'は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

X^1 は、 $-NH-R^5-NH-$ 又は $-NH-R^6-$ を表し、

R^5 及び R^6 は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表す。


Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し(ただし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基を表し(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい。)、

nは、少なくとも2以上の整数を表す。]

- [17] 式(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物を電極活物質として含むことを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化17]



[式中、 $R^{1'}$ 及び $R^{2'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} ハロアルキル基、 C_{1-10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

$R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} ハロアルキル基、 C_{1-10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

$\text{H}_2\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$, $-\text{OCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHO}-$,
 $-\text{SCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$, $-\text{O}$
 $\text{CH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHO}-$, $-\text{SCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{C}$
 $\text{HN}(\text{R}')-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{OCH}$
 $\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$, $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$, $-$
 $\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$, もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、この
 とき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、R'は、
 水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基
 、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置
 換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換さ
 れていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されてい
 てもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

X¹は、 $-\text{NH}-\text{R}^5-\text{NH}-$ 又は $-\text{NH}-\text{R}^6-$ を表し、

R⁵及びR⁶は、それぞれ独立して、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価の
 ピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい
 2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されて
 いてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換
 されていてもよい縮合ヘテロ環を表す。

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
 アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
 ル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Z
 で置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置
 換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換され
 てもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し(た
 だし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、


Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
 アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ

ル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Zが2個以上の場合は同一か相互に異なってもよい。)、

nは、少なくとも2以上の整数を表す。]

- [18] 前記 $R^{1'}$ 及び $R^{2'}$ が一緒になって形成される基が、式(15)で表されることを特徴とする請求項15又は17記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化18]




(式中 A^3 はO又はSを表し、 R^{63} 〜 R^{66} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} ハロアルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、 C_1 〜 C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [19] 前記 $R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ が一緒になって形成される基が、式(16)で表されることを特徴とする請求項16又は17記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化19]




(式中 A^4 はO又はSを表し、 R^{67} 〜 R^{70} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1 〜 C_{10} アルキル基、 C_1 〜 C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

チル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)

- [20] 前記 $R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ が一緒になって形成される基が、式(17)で表されることを特徴とする請求項16又は17記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極。

[化20]



(17)

(式中 R^{71} 及び R^{72} は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基又はZで置換されていてもよいチエニル基を表し、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。)


- [21] 請求項1〜20のいずれか1項記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極を備えることを特徴とするエネルギー貯蔵デバイス。
- [22] 前記式(1a)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。
- [23] 前記式(1b)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする請求項15記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。
- [24] 前記式(1c)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板

電極上に塗布積層することを特徴とする請求項16記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[25] 前記式(1d)で表されるポリアミノキノキサリン化合物からなる電極活物質を集電板電極上に塗布積層することを特徴とする請求項17記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[26] 式(18a)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする請求項1記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[化21]



〔式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

X^2 は、 $-\text{NH}-\text{R}^{73}-\text{NH}_2$ 又は $-\text{NH}-\text{R}^{74}$ を表し、

R^{73} は、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、Yで置換されていて
もよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてよい2価のピリジン環、Yで置換されて
いてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてよい2価のナフタレン環、Yで置
換されていてよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてよい2価のピロール環
、Yで置換されていてよい2価のフラン環又はYで置換されていてよい縮合ヘテロ
環を表し、


R^{74} は、 C_1-C_{10} アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてよいフェニル基、Y
で置換されていてよいピリジル基、Yで置換されていてよいビフェニル基、Yで置
換されていてよいナフチル基、Yで置換されていてよいチエニル基、Yで置換さ
れていてもよいピロリル基、Yで置換されていてよいフリル基又はYで置換されてい
てもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
ル基、Zで置換されていてよいフェニル基、Zで置換されていてよいピリジル基、Z
で置換されていてよいビフェニル基、Zで置換されていてよいナフチル基、Zで置
換されていてよいチエニル基、Zで置換されていてよいピロリル基、Zで置換され
ていてもよいフリル基又はZで置換されていてよい縮合ヘテロアリール基を表し(た
だし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
ル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又
は縮合ヘテロアリール基を表す。(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異な
ってもよい。)]

- [27] 式(18b)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを
特徴とする請求項15記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[化22]



[式中、 $R^{1'}$ 及び $R^{2'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子は Y で置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Z で置換されていてもよいフェニル基、Z で置換されていてもよいピリジル基、Z で置換されていてもよいビフェニル基、Z で置換されていてもよいナフチル基、Z で置換されていてもよいチエニル基、Z で置換されていてもよいピロリル基、Z で置換されていてもよいフリル基又は Z で置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Y で置換されていてもよいフェニル基、Y で置換されていてもよいピリジル基、Y で置換されていてもよいビフェニル基、Y で置換されていてもよいナフチル基、Y で置換されていてもよいチエニル基、Y で置換されていてもよいピロリル基、Y で置換されていてもよいフリル基又は Y で置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基 (R^3 と R^4 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフ

エニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基
 のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

X^2 は、 $-NH-R^{73}-NH_2$ 又は $-NH-R^{74}$ を表し、

R^{73} は、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されてい
 もよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されて
 いてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置
 換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環
 、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ
 環を表し、


R^{74} は、 C_1-C_{10} アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Y
 で置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置
 換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換さ
 れていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されてい
 てもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
 アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
 ル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Z
 で置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置
 換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換され
 ていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し(た
 だし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
 アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
 ル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又
 は縮合ヘテロアリアル基を表す。(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異な
 ってもよい。))

- [28] 式(18c)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを
 特徴とする請求項16記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[化23]



[式中、 R^1 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原子、水酸基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基(R^1 と R^2 とが前記フェニル基、ピリジル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリアル基のとき、これらの基は単結合で結合していてもよい。)を表し、

$R^{3'}$ 及び $R^{4'}$ は、これら各基が一緒になって、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2-$ 、 $-OCH_2O-$ 、 $-CH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2SCH_2-$ 、 $-CH_2CH_2N(R')$ 、 $-N(R')CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2N(R')CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2OCH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2CH_2-$ 、 $-CH_2OCH_2O-$ 、 $-OCH_2CH_2O-$ 、 $-SCH_2CH_2S-$ 、 $-OCH_2CH_2S-$ 、 $-SCH_2CH_2O-$ 、 $-CH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2-$ 、 $-OCH=CH-$ 、 $-CH=CHO-$ 、 $-SCH=CH-$ 、 $-CH=CHS-$ 、 $-N(R')CH=CH-$ 、 $-CH=CHN(R')$ 、 $-OCH=CH-$ 、 $-N=CHO-$ 、 $-SCH=N-$ 、 $-N=CHS-$ 、 $-N(R')CH=N-$ 、 $-N=CHN(R')$ 、 $-N(R')N=CH-$ 、 $-CH=N(R')N-$ 、 $-CH=CHCH=CH-$ 、 $-OCH_2CH=CH-$ 、 $-CH=CHCH_2O-$ 、 $-N=CHCH=CH-$ 、 $-CH=CHCH=N-$ 、 $-N=CHCH=N-$ 、 $-N=CHN=CH-$ 、もしくは $-CH=NCH=N-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換さ

れていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

X^2 は、 $-NH-R^{73}-NH_2$ 又は $-NH-R^{74}$ を表し、

R^{73} は、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-C(O)CH_2-$ 、 $-CH_2C(O)-$ 、Yで置換されていてもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されていてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ環を表し、


R^{74} は、 C_1-C_{10} アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Yで置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換されていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Yが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。(ただし、Zが2個以上の場合には同一か相互に異なってもよい。))

- [29] 式(18d)で表されるアミノキノキサリン化合物を集電板電極上で電解重合することを特徴とする請求項17記載のエネルギー貯蔵デバイス用電極の製造方法。

[化24]



[式中、 R^1 及び R^2 は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子は Y で置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} ハロアルキル基、 C_{1-10} シアノアルキル基、Z で置換されていてもよいフェニル基、Z で置換されていてもよいピリジル基、Z で置換されていてもよいビフェニル基、Z で置換されていてもよいナフチル基、Z で置換されていてもよいチエニル基、Z で置換されていてもよいピロリル基、Z で置換されていてもよいフリル基又は Z で置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

R^3 及び R^4 は、これら各基が一緒になって、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{SCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{N}(R')\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ 、 $-\text{OCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{OCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHO}-$ 、 $-\text{SCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHS}-$ 、 $-\text{N}(R')\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}(R')$ 、 $-\text{N}(R')\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}(R')\text{N}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$ 、もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、このとき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子は Y で置換されていてもよく、 R' は、水素原子、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} ハロアルキル基、 C_{1-10} シアノアルキル基、Z で置換されていてもよいフェニル基、Z で置換されていてもよいピリジル基、Z で置換されていてもよいビフェニル基、Z で置換されていてもよいナフチル基、Z で置換されていてもよいチエニル基、Z で置換されていてもよいピロリル基、Z で置換されていてもよいフリル基又は Z で置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し、

$\text{H}_2\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$, $-\text{OCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHO}-$,
 $-\text{SCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHN}(\text{R}')-$, $-\text{O}$
 $\text{CH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHO}-$, $-\text{SCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHS}-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{CH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{C}$
 $\text{HN}(\text{R}')-$, $-\text{N}(\text{R}')\text{N}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{N}(\text{R}')\text{N}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{OCH}$
 $\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}-$, $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}=\text{N}-$, $-\text{N}=\text{CHCH}=\text{N}-$,
 $-\text{N}=\text{CHN}=\text{CH}-$, もしくは $-\text{CH}=\text{NCH}=\text{N}-$ を形成し、この
 とき、これらの基の炭素原子に結合した水素原子はYで置換されていてもよく、R'は、
 水素原子、 C_1-C_{10} アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} シアノアルキル基
 、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Zで置
 換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置換さ
 れていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されてい
 てもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

X^2 は、 $-\text{NH}-\text{R}^{73}-\text{NH}_2$ 又は $-\text{NH}-\text{R}^{74}$ を表し、

R^{73} は、 C_1-C_{10} アルキレン基、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、Yで置換されてい
 てもよい2価のベンゼン環、Yで置換されていてもよい2価のピリジン環、Yで置換されて
 いてもよい2価のビフェニル基、Yで置換されていてもよい2価のナフタレン環、Yで置
 換されていてもよい2価のチオフェン環、Yで置換されていてもよい2価のピロール環
 、Yで置換されていてもよい2価のフラン環又はYで置換されていてもよい縮合ヘテロ
 環を表し、

R^{74} は、 C_1-C_{10} アルキル基、アセチル基、Yで置換されていてもよいフェニル基、Y
 で置換されていてもよいピリジル基、Yで置換されていてもよいビフェニル基、Yで置
 換されていてもよいナフチル基、Yで置換されていてもよいチエニル基、Yで置換さ
 れていてもよいピロリル基、Yで置換されていてもよいフリル基又はYで置換されてい
 てもよい縮合ヘテロアリアル基を表し、

Yは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 C_1-C_{10}
 アルキル基、 C_1-C_{10} ハロアルキル基、 C_1-C_{10} アルコキシ基、 C_1-C_{10} シアノアルキ
 ル基、Zで置換されていてもよいフェニル基、Zで置換されていてもよいピリジル基、Z
 で置換されていてもよいビフェニル基、Zで置換されていてもよいナフチル基、Zで置

換されていてもよいチエニル基、Zで置換されていてもよいピロリル基、Zで置換されていてもよいフリル基又はZで置換されていてもよい縮合ヘテロアリール基を表し(ただし、Yが2個以上の場合は同一か相互に異なってもよい)、

Zは、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ ハロアルキル基、 $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{10}$ シアノアルキル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、チエニル基、ピロリル基、フリル基又は縮合ヘテロアリール基を表す。(ただし、Zが2個以上の場合は同一か相互に異なってもよい。))]

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/001388

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.⁷ H01G9/00, C08G73/02, H01G9/058, H01M4/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ H01G9/00, C08G73/02, H01G9/058, H01M4/60

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Yasuaki MUKAI, "Aminoquinoxaline-rui no Denkai Jugo to Sono Capacitor Denkyoku Tokusei", Dai 44 Kai Battery Symposium in Japan, 04 November, 2003 (04.11.03), pages 672 to 673	1-29
A	EP 1361244 A1 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.), 12 November, 2003 (12.11.03), Full text; all drawings & US 2003/215701 A1 & JP 2004-083563 A	1-29



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 April, 2005 (26.04.05)

Date of mailing of the international search report

17 May, 2005 (17.05.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01G9/00, C08G73/02, H01G9/058, H01M4/60

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01G9/00, C08G73/02, H01G9/058, H01M4/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	向井泰晃, アミノキノキサリン類の電解重合とそのキャパシタ電極特性, 第44回電池討論会講演要旨集, 2003. 11. 04, p. 672-673	1-29
A	EP 1361244 A1 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.) 2003. 11. 12, 全文, 全図 & US 2003/215701 A1 & JP 2004-083563 A	1-29

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26. 04. 2005

国際調査報告の発送日

17.05.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

桑原 清

電話番号 03-3581-1101 内線 3565

5R

9375